


1035

**ARIDOS EL PINAR, S.A.**Carretera de Coin, nº 40
(Edificio Aripisa)
29140 - CHURRIANA (MALAGA)

1035-CPR-ES027804

RESPONSABLE DE CALIDAD

Fdo. Luis Eduardo Navarro Padilla

Fecha	Revisión	Formato
01/10/2015	6	F-51/03

04

Nº DECLARACION DE PRESTACIONES: 0001 - DP- 2013/07/01

EN 12620: 2002 + A1: 2009

006 - PRODUCTO A/G-T-4/10-C

Áridos para hormigón

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	4/10	d/D		
Granulometría			G _c 85/20	UNE EN 933-1
Forma de las partículas			F ₁₅	UNE EN 933-3
Densidad	2.88	(Mg/m ³)		UNE EN 1097-6
Contenido en conchas del árido grueso				UNE EN 933-7
Finos			f _{1,5}	UNE EN 933-1
Resistencia a la fragmentación del árido grueso			LA ₃₀	UNE EN 1097-2
Resistencia al desgaste del árido grueso			NPD	UNE EN 1097-1
Resistencia al pulimento			NPD	UNE EN 1097-8
Resistencia a la abrasión			NPD	(Anexo A) UNE EN 1097-8
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados				UNE EN 1097-9
Cloruros	0.001	(%C)		UNE EN 1744-1
Sulfatos solubles en ácido			AS _{0,2}	UNE EN 1744-1
Azufre total	0.09	(%S)		UNE EN 1744-1
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de endurecimiento del hormigón	NPD	Tiempo de fraguado en minutos y resistencia a la compresión S _t)		UNE EN 1744-1
Contenido de carbonato en el árido fino para superficies pavimentadas de hormigón	NPD	(CO ₂)		UNE EN 196-21
Retracción por secado	NPD	(%WS)		UNE EN 1097-3
Componentes que afectan a la estabilidad de volumen de escorias de horno alto enfriadas por aire		(aspecto)		UNE EN 1744-1
Absorción de agua	0.79	(%WA)		UNE EN 1097-6
Resistencia al hielo y al deshielo				UNE EN 1367-1/2
Reactividad álcali/sílice	NO PRESENTA			Anexo G (UNE EN 12620)

Observaciones: GRANULOMETRIA TIPICA

Tamiz 2 = 0,2 %, Tamiz 4 = 2,1 %, Tamiz 6,3 = 40,4 %, Tamiz 8 = 70,9 % Tamiz 10 = 95,3 %